

# Geisoleerd doek / toile isolante

| Materiaal / Matériau             | Afwerking / finition | Kleur / couleur    | Dikte / épaisseur |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Buitenzijde / l'extérieur</b> |                      |                    |                   |
| Pvc                              | Vlak/plat            | 4 kleuren/couleurs | 0,5 mm            |
| <b>Binnenzijde / l'intérieur</b> |                      |                    |                   |
| PVC                              | Spons / éponge       | 4 kleuren/couleurs | 7 mm              |

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Koudebestendigheid / Résistance au froid  | ISO 4675/90<br>-10°C ±5                                               |
| Hydrolyseproef / Test d'hydrolyse         | 75°C 95% vochtigheid / d'humidité<br>Geen variatie / aucune variation |
| Gasolietest / Essai de gaz et d'huile     | ISO 1421<br>Geen variatie / aucune variation                          |
| Test op zeewater / Test de l'eau de mer   | (ISO 1421)<br>Geen variatie / aucune variation                        |
| Ozon test / Test d'ozone                  | ISO 3011<br>Geen scheur / aucune fissure                              |
| Temperatuur opslag / Température stockage | (°C)<br>-30 +65                                                       |
| Vlamtest / test de flamme                 | ISO 3795<br>cl 2, NFPA 701 test 2                                     |
| Perforatie / Perforation                  | AREI 3.A1.2.7<br>(N) > 100                                            |
| Test 7 dagen / test 7 jours<br>- 70 °C    | ISO 6065<br>Geen variatie / aucune fissure                            |

| Standaard kleuren / Couleurs standard |                 |                 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>RAL 9010</b>                       | <b>RAL 1003</b> | <b>RAL 2004</b> |
| <b>RAL 3002</b>                       | <b>RAL 7035</b> | <b>RAL 5002</b> |

|                                             |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dikte / épaisseur                           | ISO 2286/3<br>7,0 (+/- 0.1) mm                                                                                               |
| Gewicht / Poids                             | ISO 2286/3<br>1,7 (+/- 0.1) kg/m²                                                                                            |
| Breek belasting / Charge de rupture         | ISO 1421<br>6000 N/50mm                                                                                                      |
| Warp uitbreiding / Extension de la warp     | ISO 1421/V1<br>3000 N/50mm                                                                                                   |
| Textuuruitbreiding / Extension de texture   | ISO 1421/V1<br>2800 N/50mm                                                                                                   |
| Thermische geleiding / Conduction thermique | 0,03782 W.m <sup>-1</sup>                                                                                                    |
| Isolatie index / Indice d'isolation         | Rw = 17,5 dB                                                                                                                 |
| Gebruik / Utilisez                          | Industrie, frigo's, carwashes, supermarkten en magazijnen<br>Industrie, réfrigérateurs, car-wash, supermarchés et entrepôts. |